

Projekt : HWK GmbH - Diabasmehle

Projektnr.: 2018/1025-001 bis -012

Datum : 02.11.2018

Anlage :

KORNVERTEILUNG

2018/1025-008

Entnahmedatum: 11.09.2018

Bezeichnung: Bruchsand 0/2, f16, LA25

Hersteller: HWK GmbH - Oberndorf

BET-Oberfläche: 0,82 m²/g

SIEBUNG

Durchmesser [mm]	Siebrückstand [g]	Siebdurchgang [%]	Durchmesser [mm]	Siebrückstand [g]	Siebdurchgang [%]
0.000	15.67	0.0	16.0	0.00	100.0
0.063	6.30	11.0	22.4	0.00	100.0
0.125	10.60	15.4	31.5	0.00	100.0
0.250	18.10	22.9	45.0	0.00	100.0
0.500	29.90	35.6	63.0	0.00	100.0
1.000	48.70	56.6	90.0	0.00	100.0
2.000	13.20	90.7	125.0	0.00	100.0
4.000	0.00	100.0	180.0	0.00	100.0
8.000	0.00	100.0	250.0	0.00	100.0
11.2	0.00	100.0	360.0	0.00	100.0

Gesamtgewicht: 142.47 g

SCHLÄMMUNG

Durchmesser [mm]	Anteil [%]	Durchmesser [mm]	Anteil [%]
0.0017	1.1	0.0245	7.6
0.0032	2.1	0.0378	8.6
0.0055	3.4	0.0518	9.8
0.0087	4.6		
0.0147	5.9		

Probengewicht: 28.70 g